

Система маркировки сталей в Швеции

Таблица 4. Маркировка сталей в Швеции

Марка	Группа сталей
12XX – 18XX	Углеродистые стали
19XX	Автоматные стали
20XX	Легированные Si
21XX	Легированные Mn
22XX	Легированные Cr <10%
23XX	Легированные Cr >10%
25XX	Легированные Ni
26XX	Высокопрочные свариваемые стали
27XX	Легированные W
29XX	Легированные остальные

Маркировка сталей в Швеции в соответствии со стандартом SS осуществляется четырехзначным числом. Первые две цифры указанного числа определяют группу, к которой принадлежит сталь (см. таблицу 4), последние две – порядковый номер стали в группе. По маркировке различаются углеродистые стали (первая цифра наименования – 1) и легированные (начинаются с цифры 2).

Приведем примеры:

1265 – углеродистая качественная сталь, по составу свойствам и назначению близка к российским сталям **08** и **10**;

1957 – автоматная сталь, аналог – российская сталь **A35**;

2085 – сталь, легированная кремнием, российский аналог – **55C2**;

2234 – легированная сталь, содержание Cr <10%, соответствует российской стали **30XM**;

2352 – нержавеющая сталь, легированная Cr >10%, российский аналог – **03X18H11**.