

3412 ГОСТ 21427.1-83 (Страны СНГ)

Стандарты

ГОСТ 21427.1-83

Сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая. Технические условия.

Свойства

Лист

Толщина: 0.5 мм ; Ширина: 650 - 1000 мм ;

Удельные магнитные потери $P_{1,5/50}$: < 2 Вт/кг

Магнитная индукция B_{2500} (J_{2500}): > 1.8 Тл

Коэффициент старения по удельным магнитным потерям: < 4 %

Толщина: 0.35 мм ; Ширина: 650 - 1000 мм ;

Удельные магнитные потери $P_{1,5/50}$: < 1.5 Вт/кг

Магнитная индукция B_{2500} (J_{2500}): > 1.8 Тл

Коэффициент старения по удельным магнитным потерям: < 4 %

Толщина: 0.3 мм ; Ширина: 650 - 1000 мм ;

Удельные магнитные потери $P_{1,5/50}$: < 1.3 Вт/кг

Магнитная индукция B_{2500} (J_{2500}): > 1.8 Тл

Коэффициент старения по удельным магнитным потерям: < 4 %

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.87 г/см³