

50X15МФ (Страны СНГ)

Другие наименования

Страны СНГ

50X14МФ - ТУ 14-1-3909-85

ЗИ128 - ТУ 14-1-3909-85

Химический состав

C 0.42 - 0.56

Si < 1.0

Mn < 1.0

P < 0.045

S < 0.03

Cr 12.0 - 15.0

Mo 0.45 - 0.80

V 0.10 - 0.15

Fe Остальное

Свойства

Типичные характеристики

Отжиг

Твёрдость HB: < 255

Закалка с отпуском

Твёрдость HRC: < 55

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.72 г/см³