

5CT Gr N-80 API 5CT (США)

Стандарты

API 5CT

Технические условия на обсадные и насосно-компрессорные трубы.

Другие наименования

США

5CT Gr N80 Type 1 - API 5CT

Химический состав

P < 0.03

S < 0.03

Fe Остальное

Рамочный химсостав

Свойства

По API 5CT

Предел текучести: 552 - 758 МПа

Временное сопротивление разрыву: > 689 МПа

Полное удлинение под нагрузкой: 0.5 %