

6112 Erdemir (Турция)

Стандарты

Erdemir

Химический состав

C < 0.07

Mn < 0.4

P < 0.02

S < 0.02

Fe Остальное

Свойства

Типичные характеристики

Предел текучести: < 280 МПа

Временное сопротивление разрыву: 270 - 410 МПа

Относительное удлинение: > 28 %

Примечание

Холоднокатаные листы для холодного деформирования и вытяжки