

AR500 (Международные)

Химический состав

Fe Остальное

Химический состав не объявляется

Свойства

Типовые характеристики

Предел текучести: 1289 МПа

Временное сопротивление разрыву: 1703 МПа

Относительное удлинение: > 11.8 %

Твёрдость HB: 500

Примечание

Износостойкая сталь