

Ввод вручную

Cr 26.0 **Ni** 5.0

Аналоги

12Х25Н5ТМФЛ ГОСТ 977-88 (Страны СНГ)

C < 0.12	Si 0.2 - 1.0	Mn 0.3 - 0.8	P < 0.03
S < 0.03	Cr 23.5 - 26.0	Mo 0.06 - 0.12	Ni 5.0 - 6.5
V 0.07 - 0.15	Ti 0.08 - 0.20	N 0.08 - 0.20	Fe Остальное

Х25Н6АТМФ (Страны СНГ)

C < 0.1	Si < 1.0	Mn < 1.5	P < 0.035
S < 0.02	Cr 23.5 - 26.0	Mo 0.06 - 0.12	Ni 5.0 - 6.5
V 0.08 - 0.20	Ti 0.08 - 0.20	N 0.1 - 0.2	Fe Остальное

Э-08Х24Н6ТАМФ ГОСТ 10052-75 (Страны СНГ)

C < 0.1	Si < 0.7	Mn < 1.2	P < 0.035
S < 0.02	Cr 22.0 - 26.0	Mo 0.05 - 0.10	Ni 5.0 - 6.5
V 0.05 - 0.15	Ti 0.02 - 0.08	N < 0.2	Fe Остальное

Химический состав наплавленного металла

ЭИ905 (Страны СНГ)

C < 0.1	Si < 1.0	Mn < 0.8	P < 0.035
S < 0.02	Cr 24.0 - 26.5	Mo 0.06 - 0.12	Ni 4.8 - 5.7
V 0.08 - 0.15	Ti 0.08 - 0.20	N 0.1 - 0.2	Fe Остальное

ЭИ954 (Страны СНГ)

C < 0.1	Si < 1.0	Mn < 0.8	P < 0.035
S < 0.03	Cr 24.0 - 26.5	Mo 0.08 - 0.15	Ni 5.0 - 6.0
V 0.08 - 0.15	Ti < 0.6	Fe Остальное	

20Х27Н6М3АГВ (Страны СНГ)

C 0.15 - 0.25	Si < 0.5	Mn 1.0 - 2.0	P < 0.025
----------------------	-----------------	---------------------	------------------

Ввод вручную

S	< 0.02	Cr	26.0 - 28.0	Mo	2.5 - 3.0	Ni	5.0 - 7.0
N	0.15 - 0.25	W	0.2 - 0.5	Ce	< 0.1	Fe	Остальное
Ca	< 0.1	Y	< 0.1				

СВ-20Х27Н6М3АГВ ТУ 14-1-3376-82 (Страны СНГ)

C	0.15 - 0.25	Si	< 0.5	Mn	1.0 - 2.0	P	< 0.025
S	< 0.02	Cr	26.0 - 28.0	Mo	2.5 - 3.0	Ni	5.0 - 7.0
N	0.15 - 0.25	W	0.2 - 0.5	Ce	< 0.1	Fe	Остальное
Ca	< 0.1	Y	< 0.1				

Х28Н6М3АГ2 (Страны СНГ)

C	0.15 - 0.25	Si	< 0.5	Mn	1.0 - 2.0	P	< 0.025
S	< 0.02	Cr	26.0 - 28.0	Mo	2.5 - 3.0	Ni	5.0 - 7.0
N	0.15 - 0.25	W	0.2 - 0.5	Ce	< 0.1	Fe	Остальное
Ca	< 0.1	Y	< 0.1				

ЭП14 (Страны СНГ)

C	< 0.1	Si	< 0.7	Mn	0.7 - 1.5	P	< 0.035
S	< 0.03	Cr	26.0 - 28.0	Ni	4.0 - 5.0	N	0.18 - 0.25
Fe	Остальное						

ЭП15 (Страны СНГ)

C	< 0.08	Si	< 0.7	Mn	0.6 - 1.0	P	< 0.035
S	< 0.03	Cr	24.0 - 26.0	Ni	4.0 - 5.5	Nb	0.7 - 1.0
Fe	Остальное						

ЭП267 (Страны СНГ)

C	< 0.1	Si	< 1.0	Mn	< 0.8	P	< 0.035
S	< 0.02	Cr	23.5 - 26.0	Mo	0.06 - 0.12	Ni	5.0 - 6.5
V	0.08 - 0.15	Ti	0.08 - 0.20	Fe	Остальное		

ЭП728 (Страны СНГ)

C	< 0.15	Si	< 0.6	Mn	< 2.0	P	< 0.035
----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	---------

Ввод вручную

S	< 0.02	Cr	25.0 - 37.0	Ni	3.5 - 6.5	N	0.3 - 0.5
Fe	Остальное						