

EN AW-5083 EN 573-3 (Евронормы)

Al	Остальное	Cr	0.05 - 0.25	Cu	< 0.1	Fe	< 0.4
Mg	4.0 - 4.9	Mn	0.4 - 1.0	Si	< 0.4	Ti	< 0.15
Zn	< 0.25	OE	< 0.05	ET	< 0.15		

Аналоги

АМг4,0 ГОСТ 4784-97 (Страны СНГ)

Al	Остальное	Cr	0.05 - 0.25	Cu	< 0.1	Fe	< 0.5
Mg	3.5 - 4.5	Mn	0.2 - 0.7	Si	< 0.4	Ti	< 0.15
Zn	< 0.25	OE	< 0.05	ET	< 0.1		

Для повышения коррозионной стойкости допускается: Cu < 0.05; Zn < 0.1; Ti 0.02 - 0.2

АМг4,5 ГОСТ 4784-97 (Страны СНГ)

Al	Остальное	Cr	0.05 - 0.25	Cu	< 0.1	Fe	< 0.4
Mg	4.0 - 4.9	Mn	0.4 - 1.0	Si	< 0.4	Ti	< 0.15
Zn	< 0.25	OE	< 0.05	ET	< 0.05		

Для повышения коррозионной стойкости допускается: Cu < 0.05; Zn < 0.1; Ti 0.02 - 0.2