

КмТВСr26 GB/T 8263-1999 (Китай)

Стандарты

GB/T 8263-1999

Отливки из износостойкого белого чугуна

Другие наименования

Китай

ВТМСr26 - GB/T 8263-2010

Химический состав

C 2.0 - 3.3
S < 0.06
Cu < 1.2

Si < 1.2
Cr 23.0 - 30.0
Fe Остальное

Mn < 2.0
Mo < 3.0

P < 0.06
Ni < 2.5

Свойства

По GB/T 8263

После литья

Твёрдость HRC: > 46

Твёрдость HBW: > 450

Термоупрочнение

Твёрдость HRC: > 58

Твёрдость HBW: > 650

Смягчающий отжиг

Твёрдость HRC: < 41

Твёрдость HBW: < 400

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.56 г/см³