

SGP JIS G 3452 (Япония)

Стандарты

JIS G 3452

Рядовые трубы из углеродистой стали

Химический состав

P (Фосфор) < 0.04

S (Сера) < 0.04

Fe (Железо) Остальное

Свойства

По JIS G 3452

Временное сопротивление разрыву: > 290 МПа

Продольные образцы

Относительное удлинение: > 30 %

Поперечные образцы

Относительное удлинение: > 25 %

Свариваемость

По ISO/TR 20174

Группа: 1.1

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.87 г/см³