

SPCC JIS G 3141 (Япония)

Стандарты

JIS G 3141

Холоднокатаные листы и полосы из углеродистой стали

Химический состав

C < 0.15

Mn < 0.6

P < 0.1

S < 0.05

Fe Остальное

Свойства

По JIS G 3141

Не нормируется

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.86 г/см³