

Ц85 (Страны СНГ)

Химический состав

C 0.42

Si 1.5

P 0.01

S 0.008

Cr 1.1

Mo 0.45

Ni 1.2

Fe Остальное

Свойства

Типовые характеристики

Твёрдость HRC: < 52

Твёрдость HB: 494 - 532

Предел прочности на сдвиг: 2050 МПа

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.78 г/см³

Примечание

Броневая сталь